



## SAKRET Schnellmörtel

Zementgebunden Schnellmörtel

<b>Anwendungsbereiche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialmörtel für die Sofortmontage und Schnellreparatur.</li> <li>• Zum Verdübeln, Verankern und Befestigen von z. B. elektrischen Leitungen, Torbefestigungen, Balkonen und Treppengeländern in Beton und Mauerwerken</li> </ul>						
<b>Eignung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Wand, Decke und Boden</li> <li>• Für innen und außen</li> </ul>						
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohes Haftvermögen</li> <li>• Hohe Früh- und Endfestigkeiten</li> </ul>						
<b>Materialbasis:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139</li> <li>• Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften</li> </ul>						
<b>Technische Daten:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>+ 5 °C bis + 25 °C</td> </tr> <tr> <td>Anmachwasser</td> <td>pro 1 kg ca. 0,22 l</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>ca. 3 Minuten</td> </tr> </table>	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C	Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,22 l	Verarbeitungszeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C						
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,22 l						
Verarbeitungszeit	ca. 3 Minuten						
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein.</li> <li>• Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen.</li> <li>• Dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämmen und nicht tragfähige Oberflächenschichten müssen entfernt bzw. aufgeraut werden.</li> <li>• Stark saugfähige Untergründe mattfeucht vornässen, ggf. mit SAKRET Universalgrundierung UG vorstreichen.</li> </ul>						



**Verarbeitung:**

- In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und homogen in plastischer Konsistenz anmischen.
- Nur soviel Mörtel auf einmal anmischen wie in ca. 3 Minuten verarbeitet werden kann.
- Der Auftrag des SAKRET Schnellmörtel richtet sich nach dem Anwendungsgebiet.

**Nachbehandlung:**

- Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.
- Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes Werkzeug zu benutzen.
- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

**Lagerung:**

- Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
- Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.

**Entsorgung:**

- Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
- Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.

**Hinweise:**

- Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter <http://www.heimwerker.sakret.de>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Lieferung Schnellmörtel:**

Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
grau	nach Bedarf	1 kg Beutel	10 St./Karton	-670217
grau	nach Bedarf	5 kg Beutel	1 St.	-670224
grau	nach Bedarf	10 kg Sack	1 St.	-600221

